

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Austrotherm Profile EPS[®] Ancadramente uși și ferestre

1. PRODUCĂTOR: SC Austrotherm Com SRL, B-ul Iuliu MANIU, Nr. 598, Sector 6, București, Tel: 021.317.12.27/28/29; Fax: 021.317.12.31; E-mail: office@austrotherm.ro

2. FABRICA 1: BUCUREȘTI, B-ul Iuliu MANIU, Nr. 598, Sector 6

În conformitate cu Directiva 89/106/EEC privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și cu Hotărârea Guvernului 622/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată, în Sistem 1 de conformare, atestarea conformității produsului **Austrotherm Profile EPS[®] Ancadramente uși și ferestre A100** cu standardul SR EN 13163/2009.

3. IDENTIFICAREA PRODUSULUI:

3.1. Identificarea produsului: SR EN 13163- EPS A100-L1-W1-T1-S1-P4-BS170-TR150-DS(70,-)1-DS(N)5-WLT3

3.2. Performanțele produsului: realizat din polistiren expandat Austrotherm EPS A100, tăiat în diferite forme, acoperit cu un strat protector DKF75 rezistent la radiația UV și la șocuri, având următoarele caracteristici conforme încercărilor inițiale de tip:

ÎNCERCĂRI INIȚIALE		UM	CARACTERISTICI TEHNICE		
TIPURI DE ÎNCERCĂRI	STANDARDE		SIMBOL	STANDARD	OBȚINUTE
Lungime	SR EN 822	mm	L1	± 6	-2
Lățime	SR EN 822	mm	W1	± 3	0
Grosime	SR EN 823	mm	T1	± 2	-1
Perpendicularitate	SR EN 824	mm	S1	± 5	+1
Planeitate	SR EN 825	mm	P4	± 5	0
Conductivitate termică	SR EN 12939	W/mK	λ	0,038	0,035
Încovoiere	SR EN 12089	kPa	BS170	≥ 170	229,06
Tracțiune	SR EN 1607	kPa	TR150	≥ 150	176,10
Stabilitate dimensională 70°C; 48h	SR EN 1604	%	DS(70,-)1	≤ 1	L: -0,10
					W: +0,27
					T: +0,25
Stabilitate dimensională în condiții normale	SR EN 1603	%	DS(N)5	≤ 0,50	L: -0,09
					W: -0,07
					T: +0,10
Absorbția apei	SR EN 12087	%	WL(T)3	≤ 3	2,30
Difuzia vaporilor	SR EN 12086	m ² hPa/mg	Z	30 - 70	59,55
Inflamabilitate	SR EN 11925-2	Conform SR EN 13501-1 (P118/99):Clasa E (BEIb) – practic nu ia foc.			
Combustibilitate	SR EN 13823	Conform SR EN 13501-1:Clasa B (B/S3/D0) – practic nu întreține arderea.			

3.3. Descrierea produsului: se prezintă sub formă de bare cu diferite forme, dimensiuni și protecție 3-5mm, conform tabelului de mai jos:

CODUL PRODUSULUI	INDICATIVUL PRODUSULUI	DIMENSIUNILE PROFILELOR (mm)			MODUL DE AMBALARE
		ÎNĂLȚIME	LĂȚIME	LUNGIME	
5945786201331	A	135	25	2500	Cutie
5945786201348	FA	84	23	2500	Cutie
5945786201355	FB	135	40	2500	Cutie
5945786201362	C	145	35	2500	Cutie
5945786201386	D	120	30	2500	Cutie
5945786201379	FC	67	29	2500	Cutie
5945786201393	FD	80	20	2500	Cutie
5945786201409	FF	155	40	2500	Cutie
5945786201416	FT	68	21	2500	Cutie
5945786201423	Linzer Stab	40	25	2500	Cutie
5945786201430	FO	145	40	2500	Cutie
5945786201300	FP	135	35	2500	Cutie
5945786201317	FS	150	45	2500	Cutie
5945786201324	FU	100	30	2500	Cutie
5945786201447	L	120	20	2500	Cutie

4. CONFORMITATEA PRODUSULUI:

4.1. Standard de produs: SR EN 13163/2009 – Polistiren expandat – Austrotherm EPS A100.

4.2. Laboratoare pentru încercări inițiale:

4.2.1. CNPSIPC – Raport de clasificare pentru reacția la foc Nr. 07.017 / 2007;

4.2.2. ICECON SA – Raport de încercare Nr. RI – 07.05.153 / 2007;

4.2.3. AUSTROTHERM COM SRL – Raport de încercări Nr. /11.05.2007 (sub supravegherea AEROQ SA).

4.3. SC AEROQ SA, Str. FELEACU, Nr. 14B, Sector 1, București, organism de certificare notificat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, a acordat certificatul de conformitate CE Nr. 1840 – DPC – 99 / 91 / EC / 0153 – 07.

5. UTILIZARE: Se montează peste sistemul termoizolant de fațadă, curățat și degresat, prin lipirea cu adeziv pentru polistiren. Produsele sunt garantate timp de 25 ani, numai dacă sunt puse corect în operă, conform cu recomandările producătorului și/sau detaliile din proiect.

6. VALABILITATE: Începând cu **ianuarie 2010**, însoțit de factura / avizul Nr. din /

7. DEPOZITARE: Produsele sunt garantate în depozit timp de 2 ani, numai dacă sunt ferite de radiația solară directă și/sau de umezeala.


ATENȚIE! Ciobirile și/sau ruperile provocate de loviri, îndoiri, stivuri sau manipulări neglijente conduc la pierderea garanției.

8. IMPACT DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE: Produse reciclabile; nu degajă fluoruri/cloruri; nu afectează sănătatea.

SC AUSTROTHERM COM SRL

Petru LADA

DIRECTOR AUSTROTHERM



FABRICA 1 BUCUREȘTI

Radu GRIGORESCU

IQM Austrotherm